

Tipo de tablero: PREMIUM.

Mezcla de especies: > 90% Eucalyptus Spp; resto, otras frondosas: quercus robur, quercus pyrenaica, castanea sativa, Betula spp, Fraxinus spp, Alnus glutinosa, Salix spp, acacia dealbata, acacia melanoxylon.

Origen de la madera: España, más del 99% Galicia.

Descripción del producto

HTP PREMIUM es un tablero de fibras de madera de alta densidad, con una cara lisa y una cara rugosa, diseñado para usos no estructurales en aplicaciones generales en ambientes secos. Gracias a su excelente calidad y resistencia, este tablero puede curvarse, mecanizarse y trabajarse fácilmente, de forma similar a la madera natural, ofreciendo una gran versatilidad para proyectos de interiorismo, mobiliario y construcción. Además, permite obtener mayores espesores mediante la unión de varios tableros, proporcionando una densidad muy elevada y una resistencia excepcional.

HTP PREMIUM destaca por su capacidad de adaptación a múltiples acabados y tratamientos decorativos. Puede revestirse con aceites, tintes, pinturas, textiles y láminas decorativas, ofreciendo amplias posibilidades de personalización y diseño. Su combinación de robustez, flexibilidad y excelente acabado convierte a **HTP PREMIUM** en una solución ideal para aplicaciones donde la calidad, la durabilidad y la estética son esenciales.

Propiedades técnicas

Propiedad	Ensayo de referencia	Unidades	Espesor (mm)		
			2,5 - 3,0 - 3,2	4,8 - 5,4	6,0 - 6,4
Espesor	EN 324-1	mm	± 0,3	± 0,5	± 0,7
Largo y ancho	EN 324-1	mm/m	± 2 (hasta 5mm)	± 2 (hasta 5mm)	± 2 (hasta 5mm)
Escuadría	EN 324-2	mm/m	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Densidad*	EN 323	Kg/m ³	900	900	900
Contenido en humedad	EN 322	%	4 a 9	4 a 9	4 a 9
Resistencia a la flexión	EN 310	N/mm ²	≥ 30	≥ 30	≥ 30
Resistencia a la tracción	EN 319	N/mm ²	≥ 0,50	≥ 0,50	≥ 0,50
Hinchamiento en espesor 24 h	EN 317	%	≤ 37	≤ 30	≤ 25

Valores basados en las normas **EN 622-2** y **EN 13986**. (*) Valor aproximado.

Nota: Las características dimensionales pueden variar según el tiempo y las condiciones de almacenamiento.

Contenido en formaldehído

En la fabricación de **HTP PREMIUM** no se utilizan adhesivos artificiales, ya que las fibras se unen mediante la lignina, el adhesivo natural presente en la madera, convirtiéndolo en un material mono componente, y por tanto fácilmente valorizable y duradero. Por esta razón, **HTP PREMIUM** está EXENTO del Reglamento (UE) 2023/1464, que modifica el Anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

Manipulación y almacenamiento

Evite inhalar el polvo de madera generado durante su manipulación y procesamiento. Utilice los equipos de protección individual (EPI) adecuados conforme a la legislación vigente. Los tableros deben almacenarse sobre una superficie plana, evitando el contacto directo con el suelo y el agua, y manteniendo las distancias entre los rastreles suministrados en el embalaje para evitar pandeos y deformaciones. Los cambios bruscos en estas condiciones pueden afectar a las propiedades del tablero.

Nuestras marcas



Producto disponible con marcado CE en conformidad con la Norma Europea EN 13986 y fabricado en instalaciones certificadas con EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001. Certificado PEFC y FSC, bajo pedido.